

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03010065/5

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** **03010065 BASE 0/30 R PMB HARD**, denominazione standard **AC 31,5 BASE PMB 45/80-70**, con lotto di produzione corrispondente al DDT
- 2. Destinazioni d'uso previste:** Conglomerato bituminoso per strade, aeroporti ed altre aree trafficate, come da norma UNI EN 13108-1:2006 AC2008
- 3. Fabbricante: Valli Zabban S.p.A.** 50041 Calenzano (FI) – Via di Le Prata, 103 Tel +39 055 328041 Fax +39 055 300300 www.vallizabban.it – info@vallizabban.it
- 4. Mandatario :** N.A.

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Norme armonizzate UNI EN	Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (AVCP)
13108-1:2006 AC 2008; 13108-20:2006 AC 2009; 13108-21:2006 AC 2010	AVCP 2+

6. In accordo con i sistemi AVCP sopra indicati, Istituti / laboratori notificati hanno effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua, la valutazione, la verifica del controllo di produzione e delle prove iniziali di tipo previste, al termine delle quali hanno rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory production control), ovvero i rapporti di prova di seguito descritti:

Norma armonizzata UNI EN	Istituto/Laboratorio notificato	Codice notifica	Certificato di conformità/Rapporto di prova
13108-1:2006 AC 2008	Bureau Veritas	1370	1370 – CPR – 0155

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche generali ed empiriche	Unità di misura	Prestazione	Tolleranza ⁽¹⁾	Specificia tecnica armonizzata EN
Compattazione scelta: pressa giratoria 180 giri				13108-1:2006 AC 2008
Contenuto di vuoti	%	Vmin Vmax	2 – 6	
Vuoti riempiti con bitume	%	VFBmin VFBmax	60 – 83	
Vuoti nell'aggregato minerale	%	VMamin	12	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	%	V10Gmin	11	
Sensibilità all'acqua	%	ITSR	90	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	%	AbrA	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclasse		NPD	
Temperatura della miscela	°C	T	140 – 180	
Granulometria	% passante al setaccio	Luce setacci (mm)		
		31,5	100	
		20	84	
		8	47	
		2	26	
		0,5	13	
		0,125	7	
		0,063	4,8	
Contenuto di legante	%	Bmin	4,0	
Resistenza alla deformazione permanente (ormaiamento)				
Dispositivo grande: profondità del solco	%	P	NPD	
Dispositivo piccolo: pendenza della curva di ormaiamento	mm	WTSair	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità del solco	%	PRDair	NPD	

Sostanze pericolose	Non contiene catrame, amianto, cloro, oli usati né altre sostanze pericolose ed è riciclabile
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Nota: Tolleranze secondo norme applicabili e Linee Guida SITEB

8. Valutazione tecnica europea: N.A.

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento Europeo n° 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

VALLI ZABBAN s.p.a.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ing. Andrea Lazzarotto)

